



materiale esaminato: MAGMA GREEN

EN 1342 : 2005

Materiale lapideo basaltico a struttura porfirica

Tonalità: Verde/ Grigio scuro

Provenienza: Europa

Committente GIRASOLE PORFIDI ITALIA - Trento - ITALY

Lastre in MAGMA GREEN per pavimentazioni e rivestimenti esterni

MAGMA GREEN : ANALISI		
MAGMA GREEN	Massa (kg/m ³) UNI EN 1936:2007	2521
MAGMA GREEN	Assorbimento medio (%) UNI EN 13755:2008	1,7
MAGMA GREEN	resistenza alla flessione (MPa) resistenza alla flessione (MPa) minimo atteso resistenza alla flessione (MPa) 56c gelo/disgelo UNIEN 12372:2007 UNIEN 12371:2010	28,5 26,6 28,8
MAGMA GREEN	resistenza a compressione monoassiale (MPa) resistenza a compressione monoassiale (MPa) dopo 56 cicli gelo-disgelo	151 151

marchio CE :

